

БУЛВАП

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

БУЛВАП се използва като защитно покритие на бетонни, стоманобетонни, каменни, керамични и други конструкции. Прилага се за водозащита отвътре и отвън, на надземни и подземни съоръжения като тунели, канали, водоеми, басейни, тръбопроводи, покриви, тераси, охладителни кули, фасади и др.

БУЛВАП е изцяло на неорганична силикатна основа, негорим, нетоксичен, взривобезопасен.

БУЛВАП замоналитва пукнатини с широчина до **2 mm**.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ И НАЧИН НА РАБОТА: Основата се почиства от замърсявания и обрушени, нездрави части, след което се **водонапива** обилно. Последното поливане с вода да става 10-15мин. преди полагане. Смесването на **БУЛВАП** става на малки порции (съобразено с подготвената повърхност), които се хомогенизират добре (ръчно или механично) с вода в кофа или друг подходящ съд, така че да се получи шлам подходящ за обмазване с добра покриваемост. Времето за полагане на вече разтвореният (разбърканият) материал е **30мин**. След равномерното полагането на първият слой с четка с твърд косъм (обикновена бояджийска четка с подрязани наполовина косми) се изчаква 6-8 часа и се обмокря покритата повърхност (чрез пръскане с намокрена метла, четка, пулверизатор и/или др.), така че да не се отмива слоя.

Фирмата производител не носи отговорност, при неспазването на указанията и инструкциите за работа, по подготовката на отворите /почистването и водонапиването им/, грижите за тях, както и при неспазване на мерките за сигурност, мерките по охрана на труда и техника на безопасността.

До 24-30-тия час може да се обмокри още **2 или повече пъти**, така че покритието да престане да праши пръста Ви при допир с него. Следва нанасянето на вторият слой също както първия, като грижите по **обмокрянето продължават 3 дни**. **БУЛВАП** образува плътен защитен слой с висока якост и адхезия към основата, стабилизирани обем (преодоляно съсъхване) с висока дълготрайност, пукнатино устойчивост и повишена водонепропускливост.

БУЛВАП се нанася точно в два слоя (две ръце) - кръстосано.

РАЗХОДНА НОРМА: 500-700 гр/м²
(за двата слоя общо)

ОПАКОВКА: торба 20кг

СЪХРАНЕНИЕ: В сухи условия, на закрито и защитени от навлажняване.

СРОК НА ГОДНОСТ: 1 година

ТЕМПЕРАТУРНИ УСЛОВИЯ: От +5°C до +35°C температура на околната среда. При работа с този състав, както и при приготвянето, транспортирането, полагането и уплътняването на разтвори, да се спазват задължително всички изисквания по охрана на труда, техника на безопасността, необходими лични предпазни средства и работно облекло, които са необходими и при работа с обикновения цимент и бетон.