

БУЛЦЕМЕКС В3

СЪСТАВ ЗА ВОДОНЕПРОПУСКЛИВО ЗАМОНОЛИТВАНЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: БУЛЦЕМЕКС В3 е специален състав, предназначен за водонепропускливо замонолитване на технологични отвори, фуги, каверни, съоръжения и др. в армирани конструкции или разтвори и бетони, които се намират в ограничени условия при втвърдяването си. При тези условия разширението се намалява няколкократно, като предизвиква самонапрягане до 4МПа. То е придружено с уплътняване и значително повишаване на водонепропускливостта, пукнатина устойчивостта, мразоустойчивостта и др. Особено е подходящ за изготвяне на разтвори и бетони за водонепропускливо замонолитване на фуги и водонепропускливи бетони. Изготвяне на обсадни и самонапрегнати бетони.

ПРЕДИМСТВА: БУЛЦЕМЕКС В3 е на циментова основа, с високоефективни модифициращи компоненти, които също така са на неорганична силикатна база. Той не съдържа хлориди и др. вредни за бетона и стоманата вещества и затова намира приложение в различните видове армирани и неармирани конструкции и изделия. Заедно с него могат да бъдат използвани други химически добавки, като пластификатори, суперпластификатори и др. Времето на свързване е запазено подобно на това на обикновения портландцимент. При работа с БУЛЦЕМЕКС В3 не се изискват специални мерки по охрана на труда, освен обичайните за обикновените цименти, разтвори и бетони.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ И НАЧИН НА РАБОТА:

Приготвянето и полагането на разтворите и бетоните с БУЛЦЕМЕКС В3 са подобни на тези с обикновен портландцимент, така че успешно се използва обичайната технология за тях, или указани в допълнително приложени „Състав и указания“ за работа.

ВЪНШЕН ВИД, ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ.

БУЛЦЕМЕКС САС е прахообразен продукт със сив цвят.

Опакова се в торби по 25кг.

Съхранява се на сухо, защитен от влага

Срока на годност - 1 година.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: виж ДЕП



1950

ЕФТОЛ ЕООД, София, р-н Младост, бл.438, вх.2
12

1950-CPD- 304-2/15.05.2012

EN 1504-3

Продукт за възстановяване на бетон, разтвор СС за възстановяване на конструктивни елементи (на основа хидравличен цимент)

Якост на натиск: клас R4

Съдържание на хлоридни йони: $\leq 0,05\%$

Сцепление: $\geq 2\text{MPa}$

Устойчивост на карбонизация: отговаря

Модул на еластичност: $\geq 20\text{GPa}$

Термична съвместимост част 1: $\geq 20\text{MPa}$

Капилярна абсорбция: $\leq 0,5 \text{ kg.m-2.h-5}$

Опасни вещества: съответства на 5.4

Реакция на огън: негорим

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите

H315 Предизвиква дразнене на кожата

H317 Може да причини алергични кожни реакции

P102 Да се съхранява извън обсега на деца

P280 Използвайте предпазни ръкавици; предпазно облекло; предпазни очила; предпазна маска за лице

P302/P352/P333/P313 ПРИ КОНТАКТ СКОЖАТА:

Измийте обилно със сапун и вода. При поява на кожно дразнене или обрив по кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P305/P351/P338/P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар.

P261/P304/P340/P312 Избягвайте вдишване на прах.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P501 Съдържанието да се изхвърли в обособените за това места.